



SUPER HIDE FLAT 355

Pittura mascherante ad alta copertura

Finitura super opaca per interni di qualità professionale colorabile con i coloranti GENNEX® brevettati, Benjamin Moore®. Questa pittura premium per interni all'acqua offre una finitura super opaca decorativa certificata LEED.

Caratteristiche generali

- Eccellente copertura e proprietà di ritocco
- Proprietà anti schizzo (pennello, rullo)
- Facile da applicare
- Bassissimo odore
- Asciugatura rapida
- Qualificato LEED Prodotti a basse Emissioni

Colori: White 01, Bone White 03, Ceiling White 04, Linen White 70, Navajo White 73, China White 74

Campi di utilizzo:

Interni: superfici di pareti e soffitti in ambienti commerciali e istituzionali in cui si desidera una finitura super opaca. Per pareti nuove o precedentemente verniciate, murature e intonaci, legno o metallo primerizzati o precedentemente verniciati.

Preparazione delle superfici:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di sporco, polvere, grasso, olio, sapone, cera, scaglie di pittura, materiali idrosolubili e muffa. Si raccomanda di eliminare ogni traccia di residui. Eventuali aree lucide devono essere carteggiate e poi ripulite dalla polvere. Nuove superfici in gesso o in muratura devono essere preventivamente lasciate stagionare.

L'intonaco deve essere duro, opaco e avere un Ph max 10; se morbido, poroso o polveroso non è pronto. Il gesso deve stagionare almeno 30 giorni prima di applicare una mano di fondo. Il calcestruzzo dovrebbe essere carteggiato e devono essere rimosse tutte le parti non bene ancorate. Il legno deve essere asciutto, è preferibile carteggiare per aprire i pori. In caso di superfici difficili con presenza notevole di nicotina e tannino si consiglia l'utilizzo del primer specifico

Le aree nuove devono essere trattate con un primer, se già pitturate. Assicurarsi della tenuta, altrimenti dare una mano di fondo.

Nota: alcuni colori personalizzati richiedono un **primer colorato** secondo una formula speciale per raggiungere una perfetta qualità e spessore di pittura che potrà così perdurare nel tempo.

Legno e legno lavorato e/o infissi e/o fibre di pino e termoplastiche:

Super Hide Low VOC Interior Primer (354) o Ultra Spec500 Interior Latex Primer (N534) + 1 o 2 mani di Super Hide Low VOC Interior Flat (355)

Legni resinosi (cedro):

Fresh Start Multi-Purpose Oil Based Primer (024) o 1-2 mani di Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) + 1 o 2 mani di Super Hide Zero VOC Interior Flat (355)

Cartongesso:

Super Hide Low VOC Interior Primer (354) o Ultra Spec 500 Interior Latex Primer (N534) + 1 o 2 mani di Super Hide Low VOC Interior Flat (355)

Intonaco e gesso:

Fresh Start Primer (023 o 046) + 1 o 2 mani di Super Hide Zero VOC Interior Flat (355)

Muratura grezza o dipinta:

Ultra Spec Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571) + 1 o 2 mani di Super Hide Zero VOC Interior Flat (355)

Cemento liscio colato o pre-colato:

Ultra Spec Masonry Interior/Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608) o Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023) + 1 o 2 mani di Super Hide Zero VOC Interior Flat (355)

Metallo ferroso o acciaio:

Ultra Spec HP Acrylic Metal Primer (HP04) or Super Spec HP Alkyd Metal Primer (P06) + 1 o 2 mani di Super Hide Low VOC Interior Flat (355)

Metallo non ferroso o galvanizzato:

Tutte le nuove superfici metalliche non ferrose devono essere accuratamente pulite con emulsionante per olio e grasso **Corotech V600** per rimuovere i contaminanti. Le nuove superfici metalliche non ferrose lucide che saranno soggette ad abrasione devono essere opacizzate con carta vetrata molto fine o lana d'acciaio sintetico per favorire l'adesione. Ultra Spec HP Acrylic Metal Primer (HP04) + 1 o 2 mani di Super Hide Low VOC Interior Flat (355)

Applicazione:

1. Mescolare accuratamente prima dell'uso
2. Applicare 1 o 2 mani
3. Utilizzare rullo o pennellina in nylon - spray/airless

Non applicare a temperature inferiori ai 10°C

Caratteristiche tecniche:

Acrilico a Base Acqua | Biossido di Titanio

Volumi solidi: 29 +- 2%

Resa per gallone (3,78 L.) allo spessore raccomandato: da 37,2 a 41,8 mq

Spessore Raccomandato: 96 micron da bagnato - 27 da asciutto

Essiccazione (a 25°C con 50% UR):

- **Secco al tatto:** 60 minuti
- **Sovra-applicazione:** 60/120 minuti
- **Lavabile:** le superfici pitturate possono essere lavate dopo 14 giorni

Umidità elevata e temperature basse allungano i tempi di asciugatura, riverniciatura e manutenzione. Asciugatura per evaporazione e ossidazione.

Viscosità: 98 +- 3KU

Gloss: opaco (0-2 a 85°)

Temperatura di applicazione: minima 10°C - Massima 32°C

VOC: Max 0,5 grammi/litro anche dopo colorazione
Non infiammabile.
Stoccaggio: in ambienti con temperatura sopra i 4°C

Diluizione:

Pronto all'uso. Si può comunque aggiungere una piccola percentuale di acqua se ritenuto necessario.
Particolari condizioni – giornata particolarmente secca (meno di 50%UR, giornate ventose o esposizioni al sole): Per applicazione a pennello aggiungere una piccola % d'acqua o Paint Extender 518. Per applicazione a rullo si consiglia aggiungere il 5% d'acqua o Paint Extender 518.

Certificazioni:

- Conforme normativa VOC
- Qualificato per **LEED v4**
- Certificato **CHPS** (Ambienti Scolastici ad alta Performance)
- Master Painters Institute MPI #53, 53 X-Green, 143
- Emissioni certificate **CDPH v1**
- **CLASSE A (0-25)** su superfici non comburenti secondo ASTM E-84

Pulizia:

Lavare pennelli, rulli e altri attrezzi in acqua calda e sapone subito dopo l'uso. Le attrezzature a spruzzo devono essere risciacquate con acqua minerale per evitare la formazione di ruggine, Per le parti della pompa a spruzzo si consiglia un risciacquo finale con acqua piovana. **UTILIZZARE COMPLETAMENTE O SMALTIRE CORRETTAMENTE.** I contenitori vuoti e asciutti possono essere riciclati. I requisiti locali per lo smaltimento variano; attenersi alle normative vigenti per le opzioni di smaltimento.

Informazioni per la salute e la sicurezza ambientale

Utilizzare solo con una ventilazione adeguata. Non respirare la nebbia di spruzzatura o la polvere di carteggiatura, indossare una protezione durante l'applicazione, la carteggiatura e la pulizia. Areare gli ambienti durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Chiudere il contenitore dopo ogni utilizzo. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.

Assistenza Tecnica:

Disponibile presso il vostro rivenditore locale Benjamin Moore oppure chiamando lo 02/34783 o scrivendo a benjaminmoore@mundelsrl.com

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PROTEGGERE DAL GELO

Per ulteriori informazioni sulla salute e la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza.

www.benjaminmooreitalia.com

Voce di capitolato:

Applicazione di 2 mani di **SUPER HIDE 355**, finitura **Flat**, Pittura mascherante ad alta copertura, 100% acrilico per muratura, per interni ed esterni – nella tonalità desiderata dalla D.LL. o dalla Committenza, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare, prezzo in opera € _____ al m2 compresi materiale, manodopera e posa in opera, escluse eventuali rasature e preparazioni delle superfici, protezioni e ponteggi.

Revisione 2021

3